

GRASAS

LITIO

GRASAS 60EP, 62EP Y 63EP**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Grasas de litio del tipo multipropósito, elaboradas con aceites minerales de alto índice de viscosidad adecuadamente aditivados, lo que le confiere excelentes propiedades para sus múltiples aplicaciones.

APLICACIÓN**60EP**

Grasa con aditivos de extrema presión, para aplicaciones donde se requiera un lubricante que soporte grandes cargas, ya sea por presión, impacto o vibración. Se recomiendan para sistemas de lubricación centralizada.

62 EP - 63 EP

Grasas con aditivos extrema presión para servicio severo, altas cargas e impacto, de aplicación automotriz e industrial, para lubricación de chasis, punta de ejes, crucetas, niples, cojinetes planos y rodamientos, resistentes al agua y a la oxidación, empleándose la consistencia más conveniente en cada caso.

ATRIBUTOS

- Muy buena resistencia a las cargas elevadas.
- Buen comportamiento frente a la temperatura.
- Buen comportamiento ante la presencia de agua.
- Temperaturas de aplicación entre -10 y 120 °C.
- Amplio rango de aplicación (multipropósito).

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	PRODUCTOS		
			60 EP	62 EP	63 EP
Grado NLGI	----	----	0	2	3
Penetración a 25 °C	0,1 mm	D-217	380	282	245
Punto de Goteo	°C	D-2265	185	190	190
Estabilidad a la Oxidación: caída de presión en 100 hs	lb/pulg2	D-942	10	10	10
Carga de Soldadura (Máquina 4 Bolas)	kg	D-2596	250	250	250
Color	----	----	Rojo	Rojo	Rojo

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

GRASAS → LITIO → GRASAS 60EP, 62EP Y 63 EP

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 003, Mayo 2006

Julio 2010

YPF S.A. se reserva el derecho
de realizar modificaciones de los datos
precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica 011 5441 0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com
